

Qualitex® Maschinenputzvlies 130

Verfestigung:
bonding/consolidation

mechanisch, thermofixiert

Gewicht g/m²:
weight/poids

130

Mischung:

weiß



Technische Daten

Dicke mm: thickness / épaisseur	1,1
Höchstzugkraft längs N/5cm: tensile strength md / résistance sens long	20
Höchstzugkraft quer N/5cm: tensile strength cd / résistance sens large	20
Wasseraufnahmevermögen % bei 60 Sek Einwirkzeit: water absorbtion at 60 sec incidence / absorbtion du eau sous 06 sec le temp d'influer	650

Maschinenputzvlies



TWE GROUP

Breite	Abmessung	VE (Rollen /Pal.)
1 m / 2 m	10 m / 25 m / 50 m	80 / 35 / 20

Qualitex® Maschinenputzvlies 130

Verfestigung: bonding/consolidation	mechanisch, thermofixiert
Gewicht g/m²: weight/poids	130
Mischung:	hellbunt



Technische Daten

Dicke mm: thickness / épaisseur	1,1
Höchstzugkraft längs N/5cm: tensile strength md / résistance sens long	20
Höchstzugkraft quer N/5cm: tensile strength cd / résistance sens large	20
Wasseraufnahmevermögen % bei 60 Sek Einwirkzeit: water absorbtion at 60 sec incidence / absorbtion du eau sous 06 sec le temp d'influer	500

Maschinenputzvlies



TWE GROUP

Breite	Abmessung	VE (Rollen /Pal.)
1 m / 2 m	10 m / 25 m / 50 m	80 / 35 / 20

Qualitex® Maschinenputzvlies 130

Verfestigung:
bonding/consolidation

mechanisch, thermofixiert

Gewicht g/m²:
weight/poids

130

Mischung:

dunkelbunt



Technische Daten

Dicke mm: thickness / épaisseur	1,1
Höchstzugkraft längs N/5cm: tensile strength md / résistance sens long	15
Höchstzugkraft quer N/5cm: tensile strength cd / résistance sens large	15
Wasseraufnahmevermögen % bei 60 Sek Einwirkzeit: water absorbtion at 60 sec incidence / absorbtion du eau sous 06 sec le temp d'influer	500

Maschinenputzvlies



Qualitex® Maschinenputzvlies 150

Verfestigung: bonding/consolidation	mechanisch, thermofixiert
Gewicht g/m²: weight/poids	150
Mischung:	weiß



Technische Daten

Dicke mm: thickness / épaisseur	1,3
Höchstzugkraft längs N/5cm: tensile strength md / résistance sens long	25
Höchstzugkraft quer N/5cm: tensile strength cd / résistance sens large	20
Wasseraufnahmevermögen % bei 60 Sek Einwirkzeit: water absorbtion at 60 sec incidence / absorbtion du eau sous 06 sec le temp d'influer	700

Maschinenputzvlies



Qualitex® Maschinenputzvlies 150

Verfestigung: bonding/consolidation	mechanisch, thermofixiert
Gewicht g/m²: weight/poids	150
Mischung:	hellbunt



Technische Daten

Dicke mm: thickness / épaisseur	1,3
Höchstzugkraft quer N/5cm: tensile strength cd / résistance sens large	25
Höchstzugkraftdehnung längs %: elongation md / allongement à la rupture sens long	20
Wasseraufnahmevermögen % bei 60 Sek Einwirkzeit: water absorbtion at 60 sec incidence / absorbtion du eau sous 06 sec le temp d'influer	500

Maschinenputzvlies



Qualitex® Maschinenputzvlies 150

Verfestigung:
bonding/consolidation

mechanisch, thermofixiert

Gewicht g/m²:
weight/poids

150

Mischung:

dunkelbunt



Technische Daten

Dicke mm: thickness / épaisseur	1,3
Höchstzugkraft längs N/5cm: tensile strength md / résistance sens long	20
Höchstzugkraft quer N/5cm: tensile strength cd / résistance sens large	20
Wasseraufnahmevermögen % bei 60 Sek Einwirkzeit: water absorbtion at 60 sec incidence / absorbtion du eau sous 06 sec le temp d'influer	500

Maschinenputzvlies



Qualitex® 150g